



512

- ◆ غیر سمی
- ◆ کاربرد آسان
- ◆ گیرش سریع
- ◆ غیر قابل اشتعال
- ◆ کار پذیری عالی
- ◆ مقاوم در برابر رطوبت

LANKO

آماده سازی مخلوط:

- یک بسته ۲۰ کیلوگرمی از چسب پودری لانکو ۵۱۲ را با حدود ۴ تا ۴/۸ لیتر آب مخلوط کنید و خوب به هم بزنید تا مخلوطی یکدست و بدون کلوخه آماده گردد.
- مخلوط آماده شده با توجه به شرایط دمایی حدود ۱ تا ۲ ساعت قابل استفاده است.

روش نصب کاشی:

- ماله فلزی که برای سیمان کاری استفاده شده است را باید با برس فلزی یا اسید کاملا تمیز نمود و سپس از آن برای کاشی کاری استفاده کرد.
- چسب را با یک ماله دندانه دار با دندانه های ۶mm × ۶mm (برای کاشی کاری دیوار) یا ماله دندانه دار با دندانه های ۱۲mm × ۱۲mm (برای کاشی کاری کف) روی سطح موردنظر پخش کنید.
- در هر نوبت بیش از ۱ متر مربع چسب کاشی را یکباره پخش نکنید.
- مطمئن شوید که هنگام اتصال کاشی به چسب ، چسب رطوبت خود را از دست نداده است.
- کاشی را در محل مورد نظر بر روی چسب فشار دهید تا چسبندگی لازم ایجاد شود.
- مطمئن شوید که هوایی زیر کاشی حبس نشده است.
- بندکشی:
- بندکشی ترجیحا ۲۴ ساعت پس از اتمام کاشی کاری انجام شود.

نکات:

- لانکو ۵۱۲ را در محدوده دمایی ۵-۴۵°C استفاده کنید.
- لانکو ۵۱۲ را بر روی سطح تمیز، صاف و پایدار و عاری از هرگونه مواد زائد استفاده کنید.
- لانکو ۵۱۲ حاوی سیمان می باشد که ممکن است باعث التهاب پوسیتی شود بنابراین توصیه می شود که هنگام کار از دستکش و عینک ایمنی استفاده شود و در صورت مشاهده التهاب به پزشک مراجعه کنید.

توضیحات:

- لانکو ۵۱۲ چسب پایه سیمانی برای چسباندن انواع کاشی و سرامیک بر روی دیوار و کف در فضای داخلی و خارجی ساختمان است.

کاربرد:

- مناسب برای چسباندن کاشی و سرامیک بر روی سطوح سیمانی، آجری و گچی
- قابل استفاده در سطوح کف و دیوار در فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

اطلاعات فنی:

- شکل ظاهری : پودر خاکستری رنگ
- دانسیته : ۱/۵ kg/litr
- Open time : بیش از ۲۰ دقیقه در دمای ۲۳-۲۵°C
- قدرت چسبندگی : ۰/۸ Mpa
- زمان خشک شدن : ۲۴ ساعت

دستور العمل:

آماده سازی سطح:

- سطح زیرین باید کاملا تمیز، خشک و عاری از هرگونه مواد زاید، چربی، گریس و گرد و غبار باشد.
- بیش از چسب کاری، سطح را مرطوب نمایند.
- سطوح رنگ شده ابتدا باید تیشه کاری شوند تا حداقل ۷۵٪ از سطح بدون رنگ نمایان شود.
- استفاده از این چسب پس از حدود ۷ روز از سیمان کاری سطح توصیه می گردد.