

## چسب پلیمری بتن

741 L  
LANKO

ADMIXTURE FOR KEY COAT PREPARATION / BONDING / WATERPROOFING

### مزایا

- سبب چسبندگی ملات و بتن حتی برروی سطوح صاف می‌شود.
- ملات را خدآب می‌سازد.
- مدول الاستیسیته ملات را کاهش می‌دهد و مقاومت آن را در مقابل کشش، سایش و شوک، افزایش می‌دهد.
- کارکردن در تماس دائمی با آب و آب دریا را امکان‌پذیر می‌سازد.
- انقباض، تشكیل ریزترک و پودرشدن را کاهش می‌دهد.



### مشخصات

- نوع: مایع سفید شیری
- دانسیته:  $1.01 \pm 0.02$  در دمای  $20^{\circ}\text{C}$
- انحلال در آب: کاملاً محلول در آب  $7 \pm 2 \text{ pH}$

### خصوصیات

Lanko 741 L یک نوع رزین مصنوعی است که به طور قابل ملاحظه‌ای کارآیی ملات و بتن را بهبود می‌بخشد.

### محدوده کاربرد

- پوشش برای تراشه‌ها و لایه‌های سیمانی
- ملات‌هایی برپایه سیمان و آهک
- پوشش‌های خدآب برای مخازن، آبانبارها، مخازن نگهداری و استخرهای شنا
- پوشش‌دهی یا شکل‌دهی مجدد ملات برای مناطق تعمیری مانند گوشه‌های آسیب‌دیده بن
- ملات پیوندهنده برای تعمیر بتن
- دوغاب کاشی کاری
- ملات برای اتصال اجزای پیش‌ساخته
- ملات برای لبه‌سازی و پرکردن اتصالات ساختمانی پوک شده
- کف‌پوش‌های بتی

# چسب پلیمری بتن

741 L  
LANKO

ADMIXTURE FOR KEY COAT PREPARATION / BONDING / WATERPROOFING

## آب بند کننده و افزایش کارآیی بتن ها و ملات ها

- از محلول رقیق شده LANLO 741L به جای آب استفاده کنید.

- دستورالعمل:
- سطح باید تمیز، سالم و عاری از گردوغبار باشد و هیچ یک از ذرات روغن، ترکیبات عمل آوری یا رنگ برروی آن وجود نداشته باشد.



## اقدامات احتیاطی

- پیش از مصرف، به خوبی تکان دهید.
- محصول را در شرایط دور از یخ بندان نگهداری کنید.
- اگر این محصول به طور اتفاقی منجمد شد، آن را در دمای بالای ۲۰°C قرار دهید و پس از چند ساعت، به خوبی تکان دهید تا از توزیع یکنواخت اجزای آن مطمئن شوید.
- جایه جایی این محصول کاملاً ایمن است.

## روش اجرا:

### پوشش های سنتی

- یک قسمت سیمان را با یک قسمت ماسه (۰ تا ۳ میلیمتر) مخلوط کنید.
- مخلوط بالا را با محلول LANLO 741L با نسبت ۱ به ۱ به ۷ مخلوط کنید تا به درجه غلظتی شبیه خامه برسد.
- یک پوشش محکم برروی سطح مرطوب اعمال و ذرات را صاف کنید.
- پیش از اعمال پوشش پایه/بدنه، به پوشش کلیدی زمان دهید تا سفت شود.

بسته بندی

گالن ۱ لیتری

گالن ۴ لیتری

گالن ۲۰ لیتری

بشکه ۲۱۰ لیتری

شوایط نگهداری

درصورتی که در بسته بندی اصلی بازنشده در شرایط عدم انجماد نگهداری شود، به مدت ۱ سال پس از تاریخ تولید قابل استفاده است. دور از حرارت نگهداری شود.

## پوشش مایع اتصال دهنده

### بتن سنتی

- یک قسمت سیمان را با یک یا دو قسمت ماسه (۰ تا ۳ میلیمتر) مخلوط کنید.
- مخلوط حاصل را با محلول LANLO 741L مخلوط کنید تا یک مخلوط خمیری به دست آید.
- خمیر به دست آمده را به وسیله یک قلممو یا جارو برروی سطح مرطوب اعمال کنید.
- بتن یا نوار را برروی این پوشش کلیدی تازه ایجاد شده، اعمال کنید.

The information provided in this document results from our knowledge of the products and our experience. On-site results may vary, in particular according to the product application methods adopted. Where application methods not covered by this document are used, customers must request specific additional information and/or carry out a representative test before using the products. The above-mentioned information in no way constitutes a warranty relative to the use of the products. Our general terms and conditions of sale shall prevail, in any event, on the information provided in this document. Prior to application, customers and users are requested to check that they have the latest version of this document.

PAREXLANKO