

LANKO



> 1 MPa	• استحکام چسبندگی (۲۸ روزه):
> 0.5 MPa	• چسبندگی پس از غوطه وری در آب:
> 1 MPa	• چسبندگی پس از سیکل بین زدگی و ذوب:
> 1 MPa	• چسبندگی پس از گرمادهی:

### دستورالعمل

#### آماده سازی سطح

- سطح باید تمیز، صاف، عاری از گرد و غبار، ذرات نفت، گریس و دیگر آلودگی ها باشد.
- سطح نباید تحت جریان آب یا بین زده باشد.
- حداقل باید ۷ روز از عمل آوری سطح تازه سیمان کاری شده گذشته باشد.

#### آماده سازی محصول

- یک کیسه ۲۵ کیلوگرمی SAC 28 را با ۶/۵ لیتر آب تمیز (میزان آب: ۲۴ تا ۲۶ درصد) مخلوط کرده تا یک مخلوط خمیری بدون حباب به دست آید.
- اجزاء دهید تا مخلوط ۵ دقیقه به حال خود بماند و پیش از استفاده، دوباره آن را هم بزنید.
- مخلوط، بسته به شرایط دمایی، تقریباً ۱ تا ۲ ساعت قابل استفاده و اجرا می باشد.

### تعريف

SAC 28 یک چسب کاشی تک جزیی انعطاف پذیر است. این محصول برای چسباندن سنگ طبیعی و کاشی به نماهای خارجی، بالکن ها، تراس ها و روی کف سازی شفاف ایده آل است.

میزان مصرف:

با  $3/5-4 \text{ kg/m}^2$   
استفاده از مalle شیاردار  
 $6 \text{ mm} \times 6 \text{ mm}$

مدت نگهداری:

تا ۱۲ ماه در کیسه اصلی  
باز نشده

شرایط نگهداری:

در محل خشک و خنک  
نگه داری شود.

بسته بندی:

کیسه های ۲۵ کیلویی

### حدوده کاربرد

- چسبندگی بالا و انعطاف پذیری بالای SAC 28 برای چسباندن سنگ طبیعی با تخلخل پایین یا کاشی ببروی سطوح جدید یا قدیمی، مناسب می سازد.
- این محصول برای قطعات بزرگ، تا ۳۶۰۰ سانتی متر مربع مناسب است.
- SAC 28 خداب است، بنابراین برای چسباندن ببروی سطوح زیرآبی از قبیل حوض ها، مخازن، استخرهای شنا و مراکز ورزشی آبی مناسب است.
- انعطاف پذیری دائمی، آن را در مقابل شوک حرارتی، مقاوم می سازد.
- برای چسباندن روی سطوح نفوذناپذیر مانند فلز و روکش های لایه ای (لاب ها) مناسب است.

### اطلاعات فنی

- شکل ظاهری: پودر خاکستری یا سفید
- open time: ۳۰ دقیقه
- Pot life: تقریباً ۱ ساعت
- زمان خشک شدن: ۲۴ ساعت
- قابلیت تغییرشکل:  $> 2/5 \text{ mm}$
- مقاومت دمایی:  $-20 \text{ - } +80$  درجه

**نکات**

- محدوده دمایی مصرف: ۵ تا ۴۵ درجه
- این ماده را تنها بر روی سطوح تمیز، صاف، مقاوم و عاری از مواد زاید اجرا کنید.
- ابزارها و تجهیزات را پیش از خشک شدن چسب، با آب بشویید.
- این محصول دارای سیمان است و ممکن است سبب تورم پوست شود. استفاده از دستکش و عینک ایمنی در طول حمل و نقل و کارکردن با آن توصیه می شود. اگر التهاب پوستی رخ داد، بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.

**روشن نصب کاشی**

- با استفاده از یک ماله شیاردار ۶ mm × ۶ mm (برای کاشی کاری دیوار) یا یک ماله شیاردار ۱۲ mm × ۱۲ mm (برای کاشی کاری کف)، چسب را بر روی سطح پخش کنید. انتخاب ماله باید با توجه به اندازه کاشی، عمق فرورفتگی ها، شیارها یا برآمدگی های پشت کاشی و همواری سطح، صورت پذیرد.
- چسب را در سطح ۱ تا ۲ متر مربع در یک مرحله پخش کنید و سپس مطمئن شوید که وقتی کاشی را در محل قرار می دهید و آرام به آن ضربه می زنید، چسب خیس است.
- برای چسباندن کاشی روی کاشی نیز دستورالعمل های فوق را دنبال کنید.
- مطمئن شوید که زیر کاشی ها، هیچ فضای خالی وجود ندارد. اجازه ندهید که چسب، قبل از کاشی کاری خشک شود.



**بندکشی**

- بندکشی باید ترجیحاً پس از گذشت حداقل ۲۴ ساعت از تکمیل کاشی کاری، انجام گیرد. برای بندکشی با عرض بیش از ۵ میلیمتر، از پودرهای (sanitized coloured grout) بهداشتی استفاده کنید.

The information provided in this document results from our knowledge of the products and our experience. On-site results may vary, in particular according to the product application methods adopted. Where application methods not covered by this document are used, customers must request specific additional information and/or carry out a representative test before using the products. The above-mentioned information in no way constitutes a warranty relative to the use of the products. Our general terms and conditions of sale shall prevail, in any event, on the information provided in this document. Prior to application, customers and users are requested to check that they have the latest version of this document.